

DESCRIZIONE

INTONACO SILOSSANICO è un rivestimento di finitura a base di resine silossaniche pure in dispersione acquosa, inerti di marmo con granulometria variabile, pigmenti solidi alla luce ed agli alcali ed additivi specifici per la protezione del film da alghe e muffe. Il prodotto è di aspetto opaco, garantisce perfetta permeabilità al vapore acqueo, massima idrorepellenza e ottima resistenza agli stress meccanici su sistemi termoisolanti. Si applica facilmente su tutti i tipi di supporti murari, adeguatamente preparati, e maschera le eventuali imperfezioni del supporto conferendo alle pareti omogeneità e un gradevole aspetto estetico.

DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.750 kg/l ca.
- Consumo: 1,8-2,8 kg/mq per mano variabile a seconda della granulometria.
- Granulometria: 0,7 mm -1 mm -1,2 mm -1,5 mm.

.IMPIEGO

INTONACO SILOSSANICO viene impiegato come rivestimento protettivo e decorativo per interni ed esterni su intonaci di fondo a base calce-cemento e su pareti coibentate con sistema a cappotto. Particolarmente consigliato in presenza di pareti con problemi di umidità.

.PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da rivestire deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di materiali non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima procedere con la stesura del rivestimento, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di fondo. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante di tipo FISSATIVO S, mentre in presenza di superfici lisce non assorbenti procedere con l'applicazione del fondo di tipo FONDO S. E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie presenta forti diversità di assorbimento.

.APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare una mano unica di materiale con fratazzo di plastica o di metallo. Dopo leggero appassimento procedere con spatolate a movimento circolare per ottenere una finitura di spessore omogeneo. Alcune granulometrie richiedono la stesura di due mani.

.CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

.AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.
- Non applicare su gesso o cartongesso.

.FORNITURA

- Vaso da 25 kg.
- Tinte: disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

