

SCHEMA TECNICA: **WALL SATIN PLUS**

Idropittura traspirante semilavabile per interni ad alta copertura.



DESCRIZIONE

WHITE SATIN PLUS è un'idropittura a base di speciali resine (inodore con VOC=0) emulsionate con cariche molto coprenti ed additivi antimuffa che conferiscono al prodotto facilità di applicazione e una buona dilatazione. Questo prodotto ha un elevato contenuto di biossido di titanio e ciò consente un'ottima copertura anche in una sola mano. Offre grande traspirabilità ed è molto efficace nel tempo. Finitura opaca per interni, adatta a qualsiasi tipo di supporto murario finito con intonaco civile, malta fina o pareti già trattate. Conferisce alle pareti omogeneità e un gradevole aspetto estetico.

DATI TECNICI

- Peso specifico: 1.539 kg/l ca.
- Consumo: 130-170 g/mq per mano.
- Resa: 6-7 mq/l a lavoro finito a due mani.

.IMPIEGO

WHITE SATIN PLUS viene impiegato come protezione e decorazione di intonaci di finitura per interni e muri precedentemente pitturati.

.PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di pitture non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di applicare il ciclo di verniciatura, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di finitura. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante del tipo FISSATIVO A oppure ISOLANTE UNIVERSALE. E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da pitturare presenta forti diversità di assorbimento.

.APPLICAZIONE

Diluizione in peso con acqua: la prima mano fino al 35-40% mentre la seconda al 20%. Applicare le 2 mani a distanza di 4 ore minimo. Per la stesura in mano unica diluire in peso con acqua dal 10% al 15%. L'applicazione può essere eseguita a pennello, rullo di lana e a spruzzo airless.

.CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

.AVVERTENZE

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

.FORNITURA

- Vaso da 5 lt e 14 lt..
- Tinte: disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

