

## SCHEDA TECNICA: **ECO HOME**

Idropittura semilavabile anticondensa e antimuffa per interni.



### **DESCRIZIONE**

ECO HOME è un'idropittura composta da speciali resine (inodore con VOC=0) emulsionate, pigmenti inerti ad alta resistenza, elevate percentuali di fungicidi e battericidi, in grado di mantenere la parete calda e traspirante. La presenza di microsfere cave di vetro favorisce la formazione di uno strato che attutisce la differenza di temperatura tra interno ed esterno e conferisce potere termoisolante e fonoassorbente. Grazie ai materiali che lo compongono presenta le stesse caratteristiche di una finitura opaca per interni quali facilità di applicazione, buona dilatazione, elevata copertura e idrorepellenza. Il prodotto è molto efficace e resistente nel tempo, a condizione che non venga coperta con altre pitture.

### **DATI TECNICI**

- Peso specifico: 1.250 kg/l ca
- Consumo: 110-130 g/mq per mano
- Resa: 4,5-6 mq/l a lavoro finito a due mani

### **.IMPIEGO**

ECO HOME viene utilizzato su qualsiasi supporto come protezione e decorazione con la funzione di prevenire la formazione di condensa e il proliferarsi di muffe e altri batteri. Particolarmente consigliato in locali umidi e soggetti ad elevati sbalzi termici.

### **.PREPARAZIONE DEL FONDO**

La superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere e sporco, pulita da eventuali tracce di pitture non aderenti, olio, grassi ed altri depositi. Prima di applicare il ciclo di verniciatura, attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di finitura. Nel caso di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l'applicazione del fondo isolante del tipo FISSATIVO A oppure ISOLANTE UNIVERSALE. E' sempre consigliabile effettuare questo trattamento quando la superficie da pitturare presenta forti diversità di assorbimento. Nel caso di superfici già infestate da batteri si consiglia il lavaggio con detergenti specifici e la rimozione meccanica delle placche di muffa. Prima di procedere all'applicazione della pittura antimuffa, trattare la superficie con l'applicazione di DETERGETE ANTIMUFFA.

### **.APPLICAZIONE**

Diluizione in peso con acqua: la prima mano fino al 35-40% mentre la seconda al 20%. Applicare le 2 mani a distanza di 4 ore minimo. L'applicazione può essere eseguita a pennello o rullo di lana.

### **.CONSERVAZIONE**

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5 °C ed inferiori a +30 °C. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, ha durata di 2 anni. La stabilità del prodotto travasato ed eventualmente modificato non è garantita in nessun caso. Si consiglia sempre una prova preventiva.

### **.AVVERTENZE**

- Applicare il materiale solo su intonaci stagionati e asciutti.
- Applicare ad una temperatura superiore +5 °C ed inferiore a +35 °C.

### **.FORNITURA**

- Vaso da 5 lt e 14 lt.
- Tinte : disponibile bianco. A richiesta tonalità della cartella colori o con riferimento a campione.

